

Egalisatiemiddel voor de wand

Basis Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en kunststofbindmiddelen.

Kleur Grijs.

Productvoordelen

- Voor binnen en buiten
- Vochtbestendig
- Vorstongevoelig
- Hoge eindsterkte
- Uitstekend verwerkbaar
- Chromaatarm
- Laagdikte van 2 tot 15 mm

Toepassing

Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en andere steenachtige wanden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen e.d., waarop tegelwerk aangebracht dient te worden.

Prestaties en eigenschappen

Verbruik	Ca. 1,5 kg/m ² per mm laagdikte.
Eindsterkte	658 Wandoforte is voldoende sterk om er zware wandbekledingsmaterialen, zoals bijv. keramische tegels en natuursteen, direct op te verlijmen.
Drukvastheid	Volgens NEN EN 13851: 2003 na 28 dagen ca. 9 N/mm ² .
Buigsterkte	Volgens NEN EN 13851: 2003 na 28 dagen ca. 4 N/mm ² .
Veroudering	658 Wandoforte vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen.

Verwerking

Laagdikte	658 Wandoforte kan in een laag tot 15 mm dikte worden opgebracht.
Mengverhouding	25 kg 658 Wandoforte op 6 liter water.
Wachttijd	Het verdient aanbeveling de mortel 2-3 minuten te laten rijpen. Hierna nogmaals mengen.
Verwerkingstijd	De aangemaakte mortel binnen 20 minuten verwerken.
Verwerkingstemperatuur	Vanaf 10°C tot 25°C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).
Afbindtijd	Minimaal 12 uur. Gedurende deze periode de wand niet verder bewerken.
Opslag	Koel, droog en in gesloten verpakking.
Houdbaarheid	12 Maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

658 wandoforte

Ondergrond

- 658 Wandoforte kan op elk type starre, druk- en trekvast, cementachtige ondergrond, welke schoon, droog, vet- en vuilvrij is, worden toegepast.
- Vooraf gesloten ondergronden zoals bestaand wandtegelwerk goed ontvetten met 014 Euroclean. Vervolgens goed naspoelen met schoon leidingwater en de ondergrond volledig laten drogen.
- Gladde en gesloten wanden voorstrijken met 051 Europrimer Quartz (binnentoepassing).
- Alle onstabiele en slecht hechtende verf- en kalklagen eerst verwijderen.
- Poreuze wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer.
- Gaten en scheuren vooraf vullen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing

- Voeg 25 kg 658 Wandoforte toe aan 6 liter water koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel gedurende 1 minuut mechanisch tot een klontvrij geheel.
- De mortel enige minuten laten staan, nogmaals mengen en binnen 20 minuten op de wand aanbrengen met een vlakspaan.
- Hierbij eerst de mortel in een dunne laag voorzetten en hierna "nat in nat" de ondergrond voorzien van de gewenste laagdikte van maximaal 15 mm.
- Indien nodig de wand vlak afreien en binnen 60 minuten nabewerken al naargelang het gewenste eindresultaat.

Verzendenheid

Zak á 25 kg. Pallet á 42 stuks.

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

