

	verbruik*	vloer/wand	eigenschap/voordeel	toepassing	ondergrond
PASTALIJM					
Schönox TL	1,2-2 kg./m2	wand	voor binnen	voor normale wandtegels	vlak
Schönox HTL	1 - 2,5 kg./m2	wand	voor binnen, zeer hoge aanhechting blijvend elastisch	voor groot formaat wandtegels ook tegel over tegel op de wand	vlak
POEDERLIJM					
Schönox SK	2,1 - 3 kg./m2	wand+ vloer binnen en buiten	universele poederlijm zonder voorbehandeling op gipskarton vorst/waterbestendig beperkt egaliserend 24 uur droogtijd (binnen)	alle wand/vloertegels (ook grootformaat) niet doorschijnend mozaïek of natuursteen bouw- en isolatieplaten vloerverwarming - zwembaden klinkers en steenstrips	vlak tot redelijk vlak
Schönox MSK	2,1 - 3,2 kg./m2	wand+ vloer binnen	geschikt voor tegels over tegels ca. 3 uur droogtijd (binnen) kleur wit	speciaal voor marmeren natuursteensoorten soorten met gelijkmatige dikte	vlak tot redelijk vlak
Schönox DU	2,1 - 3 kg./m2	wand+ vloer binnen en buiten	snelle droogtijd ca. 3 uur (binnen) water/vorstbestendig speciaal voor snel reparatiewerk buitentoepassingen	keramische tegels niet doorschijnend mozaïek, niet verkleurings- gevoelige natuursteensoorten bouw-en isolatieplaten vloerverwarming, klinkers en steenstrips	vlak
Schönox TTflex	2,5 - 3,5 kg./m2	vloer binnen+ buiten	droogtijd ca. 16 uur geschikt voor vloerverwarming	porcellanato gres tegels zwembaden	
Schönox TTflex schnell	2,6 - 3,6 kg./m2	vloer binnen+ buiten	droogtijd ca. 4 uur geschikt voor vloerverwarming	porcellenato gres tegels zwembaden	
Schönox CF	0,3 - 2,6 kg./m2	wand+ vloer 2-10 mm.	2-komponentenlijm en voeg in div.kleuren geschikt voor gres tegels, splettegels, glasmosaïek en tegels met gesloten oppervlak	binnen/buiten voor toepassing waaraan hoge eisen worden gesteld. bv. laboratoria, zwembaden, grootkeukens etc.	
Schönox TT Midiflex	1,1 kg./m2	vloer binnen+ buiten	droogtijd ca. 16 uur (binnen) geschikt voor vloerverwarming	voor plavuizen, gekalibreerd- en niet gekali- breerd ongevoelig natuursteen en groot- formaat porcellanato gres tegels	redelijk vlak
Schönox TT Midiflex schnell wit	1,1 kg./m2	vloer binnen	droogtijd ca. 4 uur geschikt voor vloerverwarming	porcellenato gres tegels volgens de middelbed methode (laagdikte van 5-15 mm.)	redelijk vlak
* afhankelijk van gebruikte vertanding					