



Den Braven

Technische datasheet

Zwaluw® Hybriseal® Façade

Hybride lage modulus afdichtingskit voor gevelvoegen



Product omschrijving

Zwaluw Hybriseal Façade is een veelzijdige ééncomponent afdichtingskit met lage modulus op basis van hybride voor het afdichten van dilatatie en constructie voegen.

Voordelen

- Lage modulus en hoog elastisch.
- Goede hechting op meeste bouwmaterialen.
- Goed bestand tegen UV, water en weersomstandigheden.
- Vrij van isocyaanaten en siliconen.
- Krimp- en blaasvrij.

Applicaties

Zwaluw Hybriseal Façade wordt gebruikt voor expansie- en voegafdichting bij vooraf gestort beton, baksteen en metselwerk, omtrek ramen en deuren en gordijnmuren afdichten. In het algemeen hecht Zwaluw Hybriseal Façade, ook zonder voorstrijken, perfect op beton, baksteen, geschilderd hout, glas en geglaazuurde ondergronden, aluminium, staal, RVS, kunststoffen zoals polyester en de meeste uPVC-soorten.

Gebruiksaanwijzing

De optimale voeg is voldoende breed zodat deze bewegingen kan opnemen en verwerken van aangrenzende bouwelementen. De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding zijn met de voegbreedte. Een algemene regel is dat de verhouding voegdiepte:voegbreedte tot een voegbreedte van 10 mm 1:1 is, met een minimum van 5 mm breedte en diepte. Voor voegen breder dan 10 mm is de verhouding 1:2

met een minimale diepte van ten minste 10 mm en maximaal 15 mm. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze technische afdeling.

Aanvullende informatie

100% Modulus	N/mm ²	0,35 MPa
Applicatie temperatuur		+5°C till +40°C
Uithardingstijd	23°C/50% RH	2,5mm/Day
Dichtheid		1,35 g/cm ³
Rek bij breuk	DIN 53504	350%
Vorstbestendigheid gedurende transport		Till -15°C
Shore-A hardheid	DIN 53505	25 Shore A
Huidvorming	23°C/50% RH	90 min
Temperatuur bestendigheid		-30°C till +70°C
Treksterkte	N/mm ²	0,5 MPa

Beperkingen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Zwaluw Hybriseal Façade gaat gebruiken. Alle ondergronden moeten schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen. Bij buitentoepassingen op poreuze ondergronden wordt een primer geadviseerd. Een hechtproef vooraf wordt aanbevolen.

Reinig de ondergronden grondig met behulp van Zwaluw Cleaner. Breng Zwaluw Hybriseal Façade aan met een professioneel kitpistool.

Schoonmaken

Niet uitgehard materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met behulp van Zwaluw Cleaner.

Kleuren

- Wit
- Licht Beige
- Donker beige



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technische datasheet

Zwaluw® Hybriseal® Façade

Hybride lage modulus afdichtingskit voor gevelvoegen

- RAL 7030
- Middel Grijs
- Donker grijs
- Bazalt
- Zwart
- Bruin

Verpakking

- Koker 300 ml
- Worst 600 ml

Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw.
Houdbaarheid van de folies Zwaluw Hybriseal Façade is 12 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Certificaten

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM

ISO 11600 F25LM

SNJF F25E

Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & garantie

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Den Braven

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout

T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.nl