

658 WANDOFORTE

Egalisatiemiddel voor de wand.



Producttypering

Basis : Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en kunststofbindmiddelen.

Kleur : Grijs.

- Voor binnen en buiten
- Vochtbestendig
- Vorstongevoelig
- Hoge eindsterkte
- Uitstekend verwerkbaar
- Chromaatarm
- Laagdikte van 2 tot 10 mm

Eigenschappen

Classificatie : CSIV conform NEN-EN 998-1: multifunctionele pleistermortel met verhoogde druksterkte en verlaagde waterabsorptie voor gebruik onder keramisch tegelwerk.

Veroudering : 658 Wandoforte vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen.

Eindsterkte : 658 Wandoforte is voldoende sterk om er zware wandbekledingsmaterialen, zoals bijv. keramische tegels en natuursteen, direct op te verlijmen.

Buigsterkte : Volgens NEN EN 13851: 2003 na 28 dagen ca. 4 N/mm².

Drukvastheid : Volgens NEN EN 13851: 2003 na 28 dagen ca. 9 N/mm².

Verbruik : Ca. 1,5 kg/m² per mm laagdikte.

Toepassing

Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en andere steenachtige wanden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen e.d., waarop tegelwerk aangebracht dient te worden.

Verwerking

Laagdikte : 658 Wandoforte kan in één laag tot 10 mm dikte worden opgebracht.

Opslag : Koel, droog en in gesloten verpakking.

Mengverhouding : 25 kg 658 Wandoforte op 6 liter water.

Verwerkingstijd : De aangemaakte mortel binnen 20 minuten verwerken.

Wachttijd : Het verdient aanbeveling de mortel 2-3 minuten te laten rijpen. Hierna nogmaals mengen.

Afbindtijd : Minimaal 12 uur. Gedurende deze periode de wand niet verder bewerken.

Houdbaarheid : 12 Maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

Verwerkingstemperatuur : Vanaf 10° tot 25° C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervoersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- 658 Wandoforte kan op elk type starre, druk- en trekvraste, cementachtige ondergrond, welke schoon, droog, vet- en vuilvrij is, worden toegepast.
- Vooraf gesloten ondergronden zoals bestaand wandtegelwerk goed ontvetten met 014 Euroclean. Vervolgens goed naspoelen met schoon leidingwater en de ondergrond volledig laten drogen.
- Gladde en gesloten wanden voorstrijken met 051 Europrimer Quartz (binnentoepassing).
- Alle onstabiele en slecht hechtende verf- en kalklagen eerst verwijderen.
- Poreuze wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer.
- Gaten en scheuren vooraf vullen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg 25 kg 658 Wandoforte toe aan 6 liter water koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel gedurende 1 minuut mechanisch tot een klontvrij geheel.
- De mortel enige minuten laten staan, nogmaals mengen en binnen 20 minuten op de wand aanbrengen met een vlakspaan.
- Hierbij eerst de mortel in een dunne laag voorzetten en hierna "nat in nat" de ondergrond voorzien van de gewenste laagdikte van maximaal 10 mm.
- Indien nodig de wand vlak afreien en binnen 60 minuten nabewerken al naargelang het gewenste eindresultaat.

Kwaliteit en garantie



Milieu en gezondheid

- Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.com.

Artikelgegevens

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
658	Wandoforte	25 kg	8 710345 658010